

Capatex Satin

**Peinture intérieure satinée en phase aqueuse.
Application pour travaux courants.**



DESCRIPTION

Liant	Résine synthétique en dispersion.
Classification AFNOR	Famille I, classe 7 b 2 (nome NF T 36-005).
Fonction	Spécialement adaptée pour la rénovation ou la mise en peinture de locaux d'habitation. Capatex Mat est facile à mettre en œuvre, sèche très vite, de sorte que les espaces fraîchement peints peuvent être remis en service sans délai.
Propriétés	<input type="checkbox"/> Facile d'application <input type="checkbox"/> Garnissant, <input type="checkbox"/> Bon pouvoir opacifiant, <input type="checkbox"/> Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement.
Conditionnement	15 L - 220 L
Mise à la teinte	Blanc
Aspect	Satin
Degré de brillance	Env 15 à 60°
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env. 1,2

MISE EN ŒUVRE

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation des supports	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond .</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces.</p>



MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports	<p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application de Capafond.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépoussiérer par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements. Application d'une couche de Capafond.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capafond.</p> <p>Toile de verre : Application d'une couche de Capafond sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p>
Système d'application	<p>Sur support préparé, appliquer une à deux couches non diluées.</p> <p>Sur fonds sains, propres et faiblement absorbants, la couche de fond peut être remplacée par une couche de Capatex Satin dilué max. à 3 à 5% d'eau.</p>
Consommation / Rendement	130 ml 150 ml/m ² soit environ 6,5 à 7,5 m ² /l.
Mode d'application	<p>A la brosse ou au rouleau</p> <p>Projection à l'Airless :</p> <p>Angle de projection : 50°</p> <p>Buse : 0,017 - 0,021"</p> <p>Pression : 150 - 180 bars</p>
Conditions d'application	Température supérieure à +5°C et inférieure à 30°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Temps de séchage	<p>A 20° et 65% d'humidité relative :</p> <p>Recouvrable après 4 à 6 heures.</p> <p>Sec à cœur : après 3 jours.</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.</p>
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Consignes de sécurité	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Destruction	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Teneur maximale en COV en UE	Catégorie A/a: max 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max. 10 g/l.

Fiche Technique Capatex Satin - Edition 05/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.